


3341BT

BIORETE 40 MESH

Rete schermante contro gli insetti, in monofilo, intreccio in tela. Protegge dalla mosca bianca.

Woven net for insect protection, in HDPE monofilament. Protection against white fly.



Rev.10/02/2015

Rotoli / Rolls: m. 1-1,2-1,6-2-3,2-4-5,2 x 200

Tolleranza sulle dimensioni: +/-4% Lunghezza; +/-2% Altezza / Deviation on dimensions: +/-4% Length; +/-2% Width

Fili ordito/cm Warp/cm	Trame/cm Wefts/cm	Massa areica Unit mass [g/m ²]	Trazione / tensile strength long. transv. [N/m]		Copertura alla luce / Shading factor [%]	Resistenza alla luce / Light resistance [Kly]	Dimensione foro / Hole dimension [mm]	Ø filo ordito Ø warps [mm]	Ø filo trame Ø wefts [mm]
16	9,5	112	25940	14420	13	500	0,39 x 0,83	Ø 0,23 mm	Ø 0,23 mm
Tolleranza / Deviation		+/-5%	+/-10%		+/-5%	-	-	+/-4%	
Rinforzo	Due laterali								
Reinforcing tape	Two lateral								

Composizione/ Composition: 100% PE HD stabilizzato U.V. / 100% HD PE U.V. stabilized

Le tolleranze sulle dimensioni tengono conto di una temperatura di stoccaggio massima di 40°C / Deviation on dimensions takes into account a maximum storage temperature of 40°C

Se non diversamente specificato, il valore espresso in kly indica il livello di irraggiamento globale che provoca una riduzione del 50% della resistenza a trazione. Unless otherwise specified, the value expressed in kly indicates the level of global sun radiation that causes a tensile strength reduction of 50%

Il contatto con agenti chimici come zolfo, cloro, bromo, ferro, rame e derivati può generare una precoce degradazione del polimero. La presenza simultanea di due o più contaminanti amplifica tale effetto. Contact with sulphur, chlorine, bromine, iron, copper and derivatives can cause a premature degradation of the polymer. The presence of two or more of these contaminants amplifies such effect.

I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche tecniche del tessuto sono procedimenti interni basati sulle normative vigenti.

Il confronto con valori ottenuti con procedimenti diversi non può essere ritenuto valido. The values of the technical features of this product are the result of internal methods based on current standards. Comparisons with values obtained with different laboratory procedures can't be considered valid.

Documento rilasciato solo a scopo informativo, non costituisce parte di garanzia o di contratto con il cliente. Document issued only for your information, it is not a contract or warranty for the customer.