


3350BT

BIORETE 50 MESH

Rete schermante contro gli insetti, in monofilo, intreccio in tela. Protezione dalla bemisia tabaci.

Woven net for insect protection, in HDPE monofilament. Protection against bemisia tabaci.



Rotoli / Rolls: m 1-1,2-1,33-1,5-1,8-2-2,5-3-3,6-4-4,5-5-6x200

Tolleranza sulle dimensioni: +/-4% Lunghezza; +/-2% (min 5cm) Altezza / Deviation on dimensions: +/-4% Length; +/-2% (min 5cm) Width

Fili ordito/cm Warp/cm	Trame/cm Wefts/cm	Massa areica Unit mass [g/m ²]	Trazione / tensile strength		Copertura alla luce / Shading factor [%]	Resistenza alla luce / Light resistance [Kly]	Dimensione foro / Hole dimension [mm]	Ø filo ordito Ø warps [mm]	Ø filo trame Ø wefts [mm]
			long.	transv.					
20	9,5	128	28240	15360	13	500	0,27 x 0,83	Ø 0,23 mm.	Ø 0,23 mm.
Tolleranza / Deviation		+/-5%	+/-10%		+/-5%	-	-	+/-4%	
Rinforzo	tessuto o tagliato a caldo								
Reinforcing tape	woven or hotcutted								

Composizione/ Composition: 100% ARLENE® HT high tenacity polyethylene UV stabilized

Materiale termoplastico soggetto a termoretrazione. Dimensioni rilevate all'origine e garantite ad una temperatura di trasporto e stoccaggio massima di 40 gradi / Thermoplastic material subject to shrink. Dimensions detected after production and guaranteed for a maximum temperature of 40°C during transport and storage.

Se non diversamente specificato, il valore espresso in kly indica il livello di irraggiamento globale che provoca una riduzione del 50% della resistenza a trazione. Unless otherwise specified, the value expressed in kly indicates the level of global sun radiation that causes a tensile strength reduction of 50%

Il contatto con agenti chimici come zolfo, cloro, bromo, ferro, rame e derivati può generare una precoce degradazione del polimero. La presenza simultanea di due o più contaminanti amplifica tale effetto. Contact with sulphur, chlorine, bromine, iron, copper and derivatives can cause a premature degradation of the polymer. The presence of two or more of these contaminants amplifies such effect.

I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche tecniche del tessuto sono procedimenti basati sulle normative vigenti o su procedure interne comunque basate sulle normative vigenti. Il confronto con valori ottenuti con procedimenti diversi non può essere ritenuto valido. The values of the technical features of this product are the result of methods based on current standards, or internal methods still based on current standards. Comparisons with values obtained with different laboratory procedures can't be considered valid.

Documento rilasciato solo a scopo informativo, non costituisce parte di garanzia o di contratto con il cliente. Document issued only for your information, it is not a contract or warranty for the customer.